

B E T O N O V Á V L Á K N A



Dutch Fiber Trading
Kwelder 3
1713 GN – The Netherlands

25
1328-CPR-0834

EN 14889-2:2006
Vlákna do betonu. Polymerní vlákna. Definice, specifikace a shoda

TwistR gray

Typ polymeru: Polyolefin
Třída: II
Délka: 54 mm
Ekvivalentní průměr: 0,70 mm
Tvar: kroucené monofilamenty s průběžným reliéfem

Pevnost v tahu: 590 MPa
Modul pružnosti: 7,0 GPa

Vliv na konzistenci betonu při dávkování 5,0 kg TwistR gray

Třída Vêbê: V3

Vliv na odolnost betonu při dávkování 5,0 kg TwistR gray

CMOD 0,5 mm - 1,5 N/mm²
CMOD 3,5 mm - 1,5 N/mm²